

ACIERS DE CONSTRUCTION - ACIER DE CÉMENTATION

C	4 474		
Segmer	ונ מיכ	ıppıı	cation

۸,	i a	tion	
A	VICI	11()[1	

Automobile

Variantes de produits disponibles

Produit long*

Description du produit

BÖHLER E108 est un acier de cémentation allié à 4% de nickel-chrome-molybdène de qualité VLBO avec une résistance à cœur élevée, une ténacité élevée et des dimensions plus importantes. Dureté dans la couche de cémentation supérieure à 58 HRC. Température de service max. 200°C, non résistant à la corrosion. Par rapport à la qualité fondue à l'air et refondue sous laitier électro conducteur, la proportion d'inclusions et de ségrégations non métalliques est plus faible, les propriétés de ténacité et de fatigue perpendiculaire aux fibres sont meilleures.

Procédé d'élaboration

Air fondu

Applications

- > Composants structurels (aérospatiale)
- > Aéronautique
- > Autres composants pour l'aérospatial

> Automobile

> l'industrie du sport automobile

Données techniques

Désignation normalisée		Normes	
	Market	S82	BS
	grade		

Composition chimique

С	Si	Mn	P	S	Cr	Мо	Ni
0,14 jusqu'à 0,18	0,15 jusqu'à 0,40	0,25 jusqu'à 0,55	max. 0,025	max. 0,020	1,0 jusqu'à 1,4	0,20 jusqu'à 0,30	3,8 jusqu'à 4,3

Related to BS S82



^{*)} Presented data refer exclusively to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).



Condition de livraison

Recuit		
Dureté (HB)	max. 277 S82D, Bright bars for machining	
Normalisé, tempéré		
Dureté (HB)	max. 277 S82B, bars for machining.	
Normalisé, tempéré		
Dureté (HB)	max. 277 S82A, forging stock and bars for subsequent working	

Barres rondes et fil machine (le cas échéant)

D	iamèt	re	MOQ	Longueur		ieur	Tolérance	
	mm		kg		m			
CERCLE								
5,01	-	12,49	800	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
12,50	-	55,00	800	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
55,01	-	69,00	1 200	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
69,01	-	72,00	1 000	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
72,01	-	82,00	1 150	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
82,01	-	120,00	1 400	3,00	-	4,00	IT h/k 11	
120,01	-	140,00	1 400	3,00	-	5,00	IT h/k 14	
			FOI	RMÉ				
140,01	-	203,20	1 400	2,00	-	5,00	IT h/k 14	

Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous.Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25 8605 Kapfenberg, AT T. +43/50304/20-0 E. info@bohler-edelstahl.at https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

