

ALLIAGES À BASE DE NI

Segment d'application

Aviation

Automobile

Variantes de produits disponibles

Produit long*

Produit semi-fini

Tôle

Pièce forgée

* Les données indiquées concernent exclusivement les produits longs. Veuillez tenir compte des remarques à la fin de la fiche technique (pdf).

Description du produit

BÖHLER L625 - N06625

Procédé d'élaboration

VIM + ESR

Applications

- > Aéronautique
- > Composants de turbines et de moteurs (aérospatiale)
- > Autres composants pour l'aérospatial
- > Automobile
- > Composants structurels (aérospatiale)
- > l'industrie du sport automobile

Données techniques

Désignation normalisée		Normes	
Alloy 625	Market grade	B446 Grade 1	ASTM
2.4856	SEL	B564-06A	
NiCr22Mo9Nb	EN	5666	AMS
N06625	UNS		

Composition chimique

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Co	Ti	Al	Nb	Fe
max. 0,10	max. 0,50	max. 0,50	max. 0,015	max. 0,015	20,00 jusqu'à 23,00	8,00 jusqu'à 10,00	REM	max. 1,00	max. 0,40	max. 0,40	3,15 jusqu'à 4,15	max. 5,00

Related to AMS 5666

Condition de livraison
Recuit

Dureté (HB)	max. 287 Hot finished, round bars ground or turned
Résistance à la traction (MPa)	min. 827 up to 101.6 mm diameter
Limite d'élasticité (MPa)	min. 414 up to 101.6 mm diameter

Recuit

Dureté (HB)	max. 287
Résistance à la traction (MPa)	min. 758 above 101.6 mm up to 254 mm diameter
Limite d'élasticité (MPa)	min. 345 über 101,6 mm bis zu 254 mm Durchmesser

Barres rondes et fil machine (le cas échéant)

Diamètre mm			MOQ kg	Longueur m			Tolérance
CERCLE							
12,50	-	55,00	700	3,00	-	4,00	IT h/k 12
55,01	-	101,60	1 500	3,00	-	4,00	IT h/k 12
FORMÉ							
100,61	-	203,20	2 800	2,00	-	6,00	IT h/k 12

Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.