

ACIERS RÉSISTANTS À LA CORROSION - ACIERS MARTENSITIQUES, SEMI-MARTENSITIQUES ET FERRITIQUES

Segment d'application

Pétrole et gaz / CPI

Variantes de produits disponibles

Produit long*

Produit semi-fini

Pièce forgée

* Les données indiquées concernent exclusivement les produits longs. Veuillez tenir compte des remarques à la fin de la fiche technique (pdf).

Description du produit

Pièces de robinetterie, pompes, compresseurs, centrifugeuses, machines à énergie hydraulique, turbines, nucléaire, construction navale, industrie chimique, pétrole, aéronautique et réfrigération.

Procédé d'élaboration

Air fondu

Applications

- > Composants pour compresseurs de gaz industriels
- > Composants généraux pour l'ingénierie mécanique
- > Autres composants pour l'industrie pétrolière, gazière et chimique
- > Tubes, brides, raccords, robinetterie
- > Tête de forage / BOPs / bloc collecteur
- > Turbines terrestres
- > Aubes et arbres de turbine et compresseurs
- > Composants pour l'industrie alimentaire et l'alimentation animale
- > Génie mécanique
- > Pompes et composants haute pression
- > Vannes et actionneurs
- > Chimie et pétrochimie (y compris GNL, urée)
- > Autres composants de production d'énergie électrique
- > Industrie alimentaire
- > Industrie pétrolière et gazière
- > Arbres
- > Hydroélectricité
- > Industrie chimique - généralités
- > Technique énergétique (gaz/vapeur/nucléaire)

Données techniques

Désignation normalisée		Normes	
1.4418	SEL	10088-3	EN ISO
X4CrNiMo16-5-1	EN		

Composition chimique

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N
max. 0,06	max. 0,70	max. 1,50	max. 0,040	max. 0,030	15,0 jusqu'à 17,0	0,80 jusqu'à 1,50	4,0 jusqu'à 6,0	min. 0,020

Refers to EN ISO 10088-3 1.4418

Condition de livraison

Recuit	
Dureté (HB)	max. 320
Résistance à la traction (MPa)	max. 1 100

Trempe et revenu QT760	
Résistance à la traction (MPa)	760 jusqu'à 960
Limite d'élasticité (MPa)	min. 550

Trempe et revenu QT900	
Résistance à la traction (MPa)	900 jusqu'à 1 100
Limite d'élasticité (MPa)	min. 700

Barres rondes et fil machine (le cas échéant)

Diamètre mm	
CERCLE	
12,50	130,00
FORMÉ	
130,10	500,00

More information regarding MOQ, lengths and tolerances upon request. Flat bar on request.

Les informations contenues dans ce prospectus ne sont fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition dans un contrat conclu avec nous. Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.