

NI-BASIS-LEGIERUNGEN

Anwendungssegmente

Öl & Gas/CPI

Verfügbare Produktvarianten

Lanaprodukte*	Halbzeug	Rieche
Langprodukte*	Halbzeug	Bieche

Produktbeschreibung

BÖHLER L059 (2.4605/N06059) ist ein Nickel-Chrom-Molybdän-Werkstoff mit besonders niedrigen Gehalten an Kohlenstoff und Silizium, der eine hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist.

Die wichtigsten Eigenschaften von BÖHLER L059 sind die ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von korrosiven Medien, sowohl unter oxidierenden als auch unter reduzierenden Bedingungen, die ausgezeichnete Beständigkeit gegen chloridinduzierte Lochund Spaltkorrosion sowie die Unempfindlichkeit gegen Spannungsrisskorrosion und die ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Mineralsäuren wie Salpeter-, Phosphor-, Schwefel- und Salzsäure und insbesondere gegen Schwefel-/Salzsäuregemische.

Die Legierung eignet sich daher für ein breites Spektrum von Anwendungen in der Chemie, Petrochemie, Energie- und Umwelttechnik, z. B.
Anlagenteile für Prozesse in der organischen Chemie mit chloridhaltigen Medien, insbesondere beim Einsatz von Katalysatoren auf
Chloridbasis, Anlagenteile in der Feinchemie und Pharmaindustrie, Wäscher, Wärmetauscher, Klappen, Ventilatoren und Rührwerke für
Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA) in fossil befeuerten Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen, SO2-Wäscher für
Schiffsdieselmotoren, Komponenten für Meerwasser und konzentrierte Solen, Ausrüstungen und Komponenten für Geothermie- und

Sauergasanwendungen, Reaktoren für Essigsäure und Essigsäureanhydrid sowie Flusssäure- und Schwefelsäurekühler und -leitungen in Geothermiekraftwerken.

Aufgrund des besonders niedrigen Kohlenstoff- und Siliziumgehalts neigt der Werkstoff nicht zur Ausscheidung von Korngrenzen beim Schweißen oder Warmumformen.

Optimale Eigenschaften in Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit werden im sauberen, metallisch blanken Zustand erreicht.

Schmelzroute

VIM + ESU oder Airmelted + ESU

Verwendung

- > Komponenten für Chemische Anlagen (inkl. LNG, FGD, Harnsäure, LDPE, etc.)
- > Chemische Industrie Allgemein
- > Lagertechnik

- > Andere Öl und Gas + CPI Komponenten
- > Wärmetauscher
- > Ventil und Antriebe
- > Rohre, Flansche, Fittinge, Armaturen
- > Papier und Zellstoffindustrie

Technische Daten

Werkstoffbezeichnung	
Alloy 59	Market grade
2.4605	SEL
NiCr23Mo16Al	EN
N06059	UNS

Normen			
17744	17744 DIN		
17752	DIIN		
B574	ASTM		
B564	ASTIM		
NACE MR0175 / ISO 15156	Others		



^{*)} Die angegebenen Daten beziehen sich ausschließlich auf Langprodukte. Beachten Sie Hinweise am Ende des Datenblatts (pdf).





Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

С	Si	Mn	Р	S	Cr	Мо	Ni	Cu	Со	Al	Fe
max. 0,010	max. 0,10	max. 0,5	max. 0,015	max. 0,100	22,0 bis 24	15,0 bis 16,0	REM	max. 0,50	max. 0,3	0,1 bis 0,4	max. 1,5

Bezieht sich auf ASTM B574 Alloy N06059

Lieferzustand

Lösungsgeglüht + Abgeschreckt

Zugfestigkeit (MPa)	min. 690
Streckgrenze (MPa)	min. 310

Rundstäbe und Walzdraht (falls zutreffend)

Durchmesser*

mm

GEWALZT					
5,00	-	13,50			
12,50	-	101,60			
GESCHMIEDET					
101,70	-	355,60			

^{*} Durchmesser 5,00 - 13,50 mm - verfügbar als Walzdraht.

Durchmesser 12,5 - 101,6 mm - Rundstäbe.

Weitere Informationen zu MOQ, Längen und Toleranzen auf Anfrage.

Langprodukte: Für weitere Spezifikationen, technische Anforderungen und andere Dimensionen kontaktieren Sie bitte unsere regionalen voestalpine BÖHLER Vertriebsgesellschaften.

Halbzeug: Produktvarianten können sich hinsichtlich Schmelzverfahren, technischen Daten, Liefer- und Oberflächenzustand sowie verfügbaren Produktabmessungen unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie den Geschäftsbereich Halbzeuge der voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG.

Bleche: Produktvarianten können sich hinsichtlich Schmelzverfahren, technischen Daten, Liefer- und Oberflächenzustand sowie verfügbaren Produktabmessungen unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben dienen lediglich der allgemeinen Information und sind daher für das Unternehmen nicht verbindlich. Eine Bindung kann nur durch einen Vertrag erfolgen, in dem diese Angaben ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Messdaten sind Laborwerte und können von praxisnahen Analysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheitsschädlichen oder ozonschichtschädigenden Stoffe verwendet.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25 8605 Kapfenberg, AT T. +43/50304/20-0 E. info@bohler-edelstahl.at https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

